

MAKRA ONE+



MAXIMALE KRAFT.

**KLEBEN
DICHTEN**



Hochmoduliger 1K-PU-Scheibenklebstoff

WEGFAHRZEITEN ÜBERSICHT NUTZFAHRZEUGE

Ohne Airbags

Scheibengewicht: bis 29 kg

-5-4 °C	5-10 °C	11-22 °C	über 22 °C
Nicht empfohlen	45 Minuten	45 Minuten	45 Minuten

Mit Fahrer Airbag, Lenkradmontage

Scheibengewicht: bis 29 kg

-5-4 °C	5-10 °C	11-22 °C	über 22 °C
Nicht empfohlen	45 Minuten	45 Minuten	45 Minuten

Mit Doppel-Airbags

Scheibengewicht: bis 29 kg

-5-4 °C	5-10 °C	11-22 °C	über 22 °C
Nicht empfohlen	1 Stunde	1 Stunde	1 Stunde

Scheibengewicht: 30 kg bis 49 kg

-5-4 °C	5-10 °C	11-22 °C	über 22 °C
Nicht empfohlen	5 Stunden	4 Stunden	4 Stunden

Scheibengewicht: ab 49 kg

-5-4 °C	5-10 °C	11-22 °C	über 22 °C
Nicht empfohlen	6,5 Stunden	6 Stunden	6 Stunden

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

* Relative Luftfeuchtigkeit 45-55 %

** Speziell bei niedrigen Temperaturen darf sich keine Feuchtigkeit auf dem Keramiksiebdruckrand befinden