



AUSPUFFLACK SCHWARZ

KAROSÉRIA



Vysokoteplotne odolný lak

- Teplotne odolný do +650 °C
- Veľmi dobrá krycia schopnosť
- Extrémne rýchloschnúci
- Odolný voči oderu pri najvyššom zaťažení

CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Vysokoteplotne odolný lak v aerosólovej forme (do +650 °C).

VLASTNOSTI:

Vynikajúca priľnavosť k železným materiálom aj k základným náterom. Úsporný v spotrebe, rýchloschnúci a odolný voči poveternostným vplyvom.

POUŽITIE:

Odstráňte prípadné nečistoty, masťotu a uvoľnenú hrdzu. Na zabezpečenie optimálnej priľnavosti povrch prebrúste. Na dieloch vystavených vysokým teplotám by sa mal AUSPUFFLACK SCHWARZ používať bez základného náteru. Odporúča sa vykonať predbežnú skúšku. Dózu pred použitím dôkladne pretrepte, a to najmenej 2 minúty od okamihu, keď začujete pohyb miešacej guľôčky. Vykonajte skúšobný nástrek. Nastriekajte niekoľko tenkých vrstiev krížovým nástrekom (medzi jednotlivými vrstvami nechajte dostatočný čas na odvetranie). Lak vytvrdzuje až pri teplotách nad +250 °C. Zahrievajte pomaly! Pred vystavením ošetrovaných dielov vysokým teplotám pošajte najmenej jednu hodinu. Po použití otočte dózu dnom nahor a prestriekajte ventil, kým z neho nebude unikať iba hnací plyn.

OBLASTI POUŽITIA:

- Na opravu výfukových systémov
- Ako ochranný sprej proti korózii
- Na optickú úpravu dielov vystavených vysokým teplotám po vykonaní opráv (sacie potrubia, brzdové diely, rúry pecí atď.)

ÚDAJE:

Produkt číslo:	402-44
Obsah:	400 ml
Počet ks v balení:	12 kusov
Z-číslo:	Z 372228TE

Upozorňujeme, že uvedené hodnoty boli získané v laboratóriu a musia byť pre vašu individuálnu aplikáciu overené vlastným testovaním. Z týchto informácií nemožno odvodiť žiadnu zodpovednosť. Záruku možno prevziať len za trvalo rovnakú vysokú kvalitu našich výrobkov.

Rozmnožovanie, aj čiastočné, je zakázané. Uvedené údaje sú nezáväzné. Vyhradzujeme si právo zmeny z dôvodu technického vylepšovania.



MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

SINERSA s.r.o.

Rožňavská 1, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 589 463
E-Mail: info@makrapro.sk